




180002280586



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0690

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(№): WT2019B01C00451

委托单位:

承德泰斯特新材料科技有限公司

Entrusted by

样品名称:

泰斯特水性专用面漆

Sample Name

检验类别:

委托检验

Test Type


### 国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2019B01C00451





# 国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

180002280586

## 检验报告

(Test Report)

中心编号: WT2019B01C00451

第 1 页 共 3 页

样品名称	泰斯特水性专用面漆	检验类别	委托检验
委托单位	承德泰斯特新材料科技有限公司	商 标	TEXTOR®泰斯特
生产单位	承德泰斯特新材料科技有限公司	样品状态	透明液体
来样日期	2019 年 02 月 22 日	样品数量	2kg
生产日期/ 批号	2019 年 02 月 22 日/2019022201	型号规格	20L/桶
检验依据	各检验项目检验依据详见数据页。		
判定依据	GB/T 9755-2014 《合成树脂乳液外墙涂料》		
检验项目	容器中状态、施工性等共计 11 项, 详见第 2、3 页。		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合 GB/T 9755-2014 标准表 3 面漆中合格品的技术要求, 检验结果见第 2、3 页。*		
附注: (此处空白)	<div style="text-align: right;">           签发日期: 2019 年 04 月 04 日            (检验专用章)            检验专用章         </div>		

批 准: 王 洪 涛

审 核:

编 制:

吴明霞

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

# 国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

## 检验报告

(Test Report)

中心编号: WT2019B01C00451

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 GB/T 9755-2014 表 3 面漆			检验结果	单项 结论	检验依据
		优等品	一等品	合格品			
1.	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态			无硬块, 搅拌 后呈均匀状态	符合	GB/T 9755-2014 5.4
2.	施工性	刷涂二道无障碍			刷涂二道 无障碍	符合	GB/T 9755-2014 5.5
3.	低温稳定性	不变质			不变质	符合	GB/T 9755-2014 5.6
4.	涂膜外观	正常			正常	符合	GB/T 9755-2014 5.7
5.	干燥时间	表干 ≤ 2h			45min	符合	GB/T 1728-1979 (2004)
6.	耐洗刷性	2000 次漆膜未损坏			2000 次 漆膜未损坏	符合	GB/T 9755-2014 附录 C
备注: (此处空白)							

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

# 国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

## 检验报告

(Test Report)

中心编号: WT2019B01C00451

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 GB/T 9755-2014 表 3 面漆			检验结果	单项结论	检验依据	
		优等品	一等品	合格品				
7.	耐碱性	48h 无异常			48h 无异常	符合	GB/T 9755-2014 5.9	
8.	耐水性	96h 无异常			96h 无异常	符合	GB/T 9755-2014 5.10	
9.	涂层耐温变性	3 次循环无异常			3 次循环 无异常	符合	GB/T 9755-2014 5.18	
10.	透水性	≤ 0.6mL	≤ 1.0mL	≤ 1.4mL	0.2mL	优等品	GB/T 9755-2014 附录 B	
11.	耐人工气候老化性	老化时间	600h	400h	250h	250h	合格品	GB/T 1865-2009 GB/T 1766-2008
		外观变化	不起泡、不剥落、无裂纹			不起泡、 不剥落、 无裂纹	符合	
		粉化	≤1 级			0 级	符合	
		变色 (白色和 浅色)	≤2 级			1 级	符合	

备注: 耐人工气候老化性试样制备用白色基漆打底。

———— 本报告结束 ————

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

# 说 明

## Notice

1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

*This test report is invalid without the seal.*

2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

*This test report is invalid without the signatures of the related persons.*

3、本报告涂改、部分复印无效。

*This test report is invalid if erased, altered or copied partially.*

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

*Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.*

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

*The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.*

6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

*This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.*



---

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里1号

*No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.*

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel：(86-10) 51167679

Fax：(86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com

www.chinabmnet.com

www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn